



RYVALURES CUSTOM BAIT TUNING

Uživatelský manuál a návod k použití řady Thinner & Cleaner

Tento produkt je speciálně vyvinuté chemické rozpouštědlo a čistič povlaků, navržený přesně pro potřeby kutilského programu moderní výroby a tuningu měkkých nástrah [Ryvafishing.com]. Slouží k úpravě hustoty elastických laků (např. řady Clear Gloss), k regulaci namáčecích koupelí a k okamžitému čištění stříkací techniky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Běžná ředidla z hobbymarketů (jako nitroředidlo C6000 nebo technický benzín) polymer v laku okamžitě srazí do gumové, nezničitelné hrudky, která nenávratně zničí vaši airbrush pistoli. Naše kutilské médium je chemicky plně kompatibilní, lak dokonale zkapalní na konzistenci vody a po zaschnutí zanechá povrch pryžové nástrahy stoprocentně čistý, bez map a s extrémním leskem.

Hlavní způsoby využití v kutilské laboratoři:

A) Ředění laku pro Airbrush stříkání

Pokud chcete nanášet lesklý ochranný lak pomocí stříkací techniky, postupujte následovně:

- 1. V samostatné čisté skleněné nádobce smíchejte 1 díl hustého laku Clear Gloss a přidejte 2 až 3 díly média Thinner & Cleaner.**
- 2. Směs důkladně promíchejte dřevěným párátkem nebo čistou tyčinkou.**
- 3. Lak musí získat tekutou konzistenci vody, aby tryskou airbrush pistole dokonale proletěl bez prskání a na nástraze se slil do zrcadlové mikro-vrstvy.**
- 4. Pro aplikaci doporučujeme airbrush pistole s velkou tryskou (minimálně 0,5 mm, ideálně 0,8 mm).**

B) Okamžitý proplach a čištění stříkací techniky

Elastické kutilské laky zasychají kvůli těkavým složkám extrémně rychle. Proplach pistole proto musíte provést ihned po ukončení práce:

- 1. Vylijte veškerý zbylý naředěný lak z kalíšku stříkací pistole.**

2. **Kalíšek naplňte čistým médiem Thinner & Cleaner a pomocí tvrdého štětečku opatrně vymyjte vnitřní stěny a okolí jehly.**
3. **Následně pistoli zapněte na plný výkon a prostříkávejte čistou kapalinu do papírového ubrousku tak dlouho, dokud z trysky nelétá pouze stoprocentně čirá tekutina. Při zanedbání tohoto kroku hrozí trvalé zalepení a zničení mechanismu pistole.**

C) Regulace hustoty namáčecích koupelí

Pokud necháte sklenici s namáčecím lakem delší dobu otevřenou, odpařováním těkavých složek přirozeně zhoustne a začne při vytahování gumové nástrahy tahat nevzhledné nitě (pavučiny):

1. **Do zhoustlé koupele kápněte malé množství Thinner & Cleaner (cca 1 až 2 % z celkového objemu laku).**
2. **Sklenici pevně uzavřete a intenzivně s ní třepete po dobu 60 sekund.**
3. **Lak se dokonale promísí a vrátí se mu původní, hladká sirupovitá konzistence ideální pro máčení (dipping).**

⚠ DŮLEŽITÁ TECHNICKÁ UPOZORNĚNÍ:

- **Kompatibilita s plasty:** Vzhledem k vysoké síle rozpouštědla může dojít k okamžitému naleptání nebo deformaci některých typů tvrdých plastů (např. těla pevných plastových wablerů z ABS plastu či polystyrenu). Tento produkt je určen výhradně pro úpravu pružných laků, měkkých plastizolů a čištění kovových nástrojů.
- **Zásady skladování:** Tento produkt dodáváme v originálním chemicky odolném obalu. Nikdy jej nepřelévejte do obyčejných plastových lahviček nebo kelímků, které by agresivní povaha rozpouštědla během několika hodin kompletně rozežrala a vytekla vám do dílny.
- **Bezpečnost v dílně:** Skladujte v chladu, temnu a mimo dosah otevřeného ohně, jisker či rozpálených povrchů. Kapalina i její výpary jsou vysoce hořlavé. Při práci vždy zajistěte intenzivní větrání nebo cirkulaci čerstvého vzduchu. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Finální výrobce a distributor v EU:

- **Firma / Název:** Valentin Rybář
- **Adresa:** Včelařská 505/3 Ostrava-Petřkovice 72529
- **Země:** Česká republika
- **Web:** ryvafishing.com
- **E-mail:** ryvafishing@gmail.com

Nouzové kontaktní centrum:

- **Organizace: Toxikologické informační středisko (TIS)**
- **Adresa: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2**
- **Telefon (nepřetržitě): +420 224 919 293 / +420 224 915 402**
- ***Poznámka: Určeno výhradně pro naléhavé lékařské situace při expozici chemickým směsím.***